

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
SPORT FLOORING LINE <i>Mapecoat TNS Fast</i>	5%	THOR (senza filtro aspirazione) Airless elettrico a pistone	L91X	150 bar	LASFC 35-40
SPORT FLOORING LINE <i>Mapecoat TNS Urban</i>	▪	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar <i>Atomizzazione aria pistola 5,5 bar</i>	∅ 3 mm
SPORT FLOORING LINE <i>Mapecoat TNS Extreme SF.</i>	▪	THOR (senza filtro aspirazione) Airless elettrico a pistone	L91X	150 bar	LASFC 27-40
SPORT FLOORING LIN <i>Mapecoat TNS Extreme</i>	▪	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar <i>Atomizzazione aria pistola 5,5 bar</i>	∅ 3 mm
COATING LINE <i>Elastocolor Pittura Zero</i>	▪	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC 19-40
COATING LINE <i>Quarzolite Pittura</i>	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	200 bar	LASFC 19-40
COATING LINE <i>Quarzolite Pittura Pro GG</i>	10%	THOR (senza filtro aspirazione) Airless elettrico a pistone	L91X	150 bar	LASFC 27-60
COATING LINE <i>Quarzolite Tonachino</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	∅ 8 mm
COATING LINE <i>Quarzolite Tonachino Pro</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	∅ 8 mm
COATING LINE <i>Quarzolite Base Coat</i>	1%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6,5 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	∅ 4 mm

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
COATING LINE <i>Elastocolor Rasante</i>	2 ÷ 5 %	THOR Airless elettrico a pistone Tolto alla pistola il tubo finale da ¼"	L91X	220 bar	LASFC 31-33/40 LASFC 31-33/60
COATING LINE <i>Dursilite Level</i>	2÷3 %	THOR Airless elettrico a pistone	L91X	220 bar	LASFC 23-25/60
COATING LINE <i>Dursilite Base Coat</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilite Master</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilite Igea</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilite Matt</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilite</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilite Gypsos</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
COATING LINE <i>Dursilac Satin</i>	0 ÷ 5 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	200 bar	LASFC 11-20 / 11-40

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
COATING LINE <i>MapeCoat Act Matt</i>	0 ÷ 5 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	150 bar	LASFC 23-40
COATING LINE <i>Dursilite Equilibra</i>	15 %	THOR Airless elettrico a pistone	PG500	220 bar	CF500 425